

Przenoszenie, składowanie i montaż

Transport

równe i suche podłoże.

Przechowywanie i magazynowanie

w warunkach zbliżonych do montażu.

Przechowywanie i magazynowanie

ogrzewane pomieszczenia, pomieszczenia wentylowane.

Wilgotność względna powietrza

40-60%.

Temperatura Powietrza

18-24 stopni celsjusza.

Wilgotność Desek Podłogowych

7+/- 2%

Metoda Pomiaru
Wilgotności Desek

suszarkowo-wagowa.

Podkład
cementowy

Maksymalnie 1,8%.

Podkład
cementowy z
ogrzewaniem
podłogowym

Maksymalnie 1,2%.

Podkłady
anhydrotowe
(gipsowe) z
ogrzewaniem
podłogowym

maksymalnie 0,3 %

Podkłady
anhydrotowe
(gipsowe)

maksymalnie 0,5 %

Podłogi montowane na ogrzewaniu podłogowym

Stosowanie Kleju
do Klejenia Podłóg

O dużej elastyczności, o sprawdzonej przydatności na ogrzewanie podłogowe

do wykańczania
podłóg

Stosować tylko środki (lakiery, oleje, woski) o zweryfikowanej przydatności na ogrzewanie podłogowe

Kładzenie podłogi

Zachowywać zgodnie ze sztuką parkieciarską dylatacje pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami budynku

Przed Instalacją
Podłogi

Należy przeprowadzić proces wstępnego wygrzewania podkładu, który w zależności od zastosowanych zaleceń, instrukcji oraz norm powinien wynosić ok. 30 dni, proces wygrzewania podkładu powinien być udokumentowany stosownym protokołem

Po wylaniu
podkładu (wylania
jastrychu)

Musi minąć minimum 2 miesiące, aby bezpiecznie i prawidłowo zamontować deskę na ogrzewaniu podłogowym.

Zalecenia
dotyczące firm
(instalacja
ogrzewania
podłogowego)

Prace montażowe związane z instalacją ogrzewania podłogowego powinny być wykonywane przez specjalistów, którzy doskonale wiedzą w jaki sposób zainstalować system, jak wykonać izolację brzegową oraz cieplną, a także wykonać odpowiedni podkład.

Maksymalna
Temperatura
Powierzchni
(ogrzewanie
podłogowe)

równe i suche podłoże.

Zalecenia
dotyczące
weryfikacji
warunków

w warunkach zbliżonych do montażu.

Użytkowanie

Wilgotność
powietrza w
pomieszczeniu

40 - 60 %

Temperatura
Powietrza dla
podłóg
drewnianych

18-21 °C
(maksymalnie 24°C)

Zalecenia
dotyczące
kontroli warunków

Zakup urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza dostępnego w salonach sprzedających podłogi oraz marketach budowlanych.

Eksploatacja
podłogi i zalecenia

Podłoga drewniana i zastosowany na niej olej lub lakier w zależności od intensywności użytkowania podlegają naturalnemu zużyciu. Trzeba unikać zalegania piasku, montować wycieraczki, nie przykrywać powłok dywanikami, wszystkie meble oraz ciężkie przedmioty ustawione na podłodze należy wyposażyć w podkładki filcowe, przedmiotów tych nie należy przesuwać po podłodze. Do podłogi można używać odkurzacza z miękką końcówką lub zmiotkę do kurzu, przecierać wilgotnym (nie ociekającym) mopem przy użyciu odpowiednich środków zgodnie z otrzymanymi od sprzedawcy instrukcjami.